


Definição: porca sextava fendada autotravante totalmente metálica, reutilizável

Rosca: séries UNC/UNF ASME B1.1


Propriedades e testes de desempenho: aço ASME B18.16.6

Capacidade de produção: outros diâmetros, rosca fina, alturas especiais, chaves especiais e fora de normas

d/polegadas	d/mm	Passo/UNC	Passo/UNF	s/mm	h/mm	m/mm	Códigos
Nº8	4,16	32	36	8,00	5,30	2,60	H
Nº10	4,82	24	32	9,00	6,30	3,00	I
1/4	6,35	20	28	11,00	7,50	4,00	K
5/16	7,94	18	24	13,00	8,80	4,80	L
3/8	9,52	16	24	14,00	8,80	4,80	M
7/16	11,11	14	20	17,00	11,00	6,00	N
1/2	12,70	13	20	18,00	13,00	7,20	O
9/16	14,29	12	18	22,00	15,00	8,00	P
5/8	15,87	11	18	24,00	17,00	9,50	Q
3/4	19,05	10	16	28,00	21,00	12,00	R
7/8	22,22	9	14	33,00	22,00	12,50	S
1	25,40	8	12	41,00	24,00	13,50	T
1 1/4	31,75	7	12	46,00	29,50	16,00	V
1 1/2	38,10	6	12	55,00	32,00	17,50	X
1 3/4	44,45	5	-	sob pedido			Z
2	50,80	4,5	-	75,00	46,00	25,50	Y



Gravação da classe do material e do fabricante está em conformidade com a Norma ISO 898-2



Classe de resistência	Classificação	Range de aplicação
Grau 5/ Grau B (classe 8)	QV	Sem revestimento -50° C +300° C ⁽¹⁾
Grau 8/ Grau C (classe 10)	QK	
Aço inox A2-70	ZE	Atmosfera corrosiva -200° C +400° C ⁽¹⁾
Aço inox A4-70	ZK	
Aço inox A4-80	ZH	

Outros: Latão - Bronze - Liga leve - Titânio...

⁽¹⁾ Os valores fornecidos são apenas uma indicação

Tratamento de superfície (conforme requisitos rohs)				
Revestimento eletrolítico (aço)	Amarelo	ZJ		ISO 4042
	Acabamento branco LANTHANE®	ZL		ISO 4042
	Acabamento branco LANTHANE® + Top coat	ZF		ISO 4042
Revestimento organo metálico flocos de zinco (aço)			Sob pedido	
Anti-engripante (aço inoxidável)	STANAL™400	ST		
	Sherardização	SH	NF EN 13811	
Sem revestimento		BT		

Exemplo de descrição

	Tipo	Dia. x passo	Classe	Tratamento superficial	
Classificação	ESL	N00UNC	QV	ZF	00
Descrição	ESL	Ø 7/16" UNC	8	Zinco LANTHANE® Top coat	*

*Tamanho padrão